



## APLICAÇÕES

**Eni Acer 46** é um lubrificante para uso em sistemas de circulação, circuitos oleodinâmicos e compressores de ar, nos quais se exigem propriedades anti-ferrugem e anti-oxidantes.

**Eni Acer 46** é especialmente recomendado para a lubrificação de rolamentos planos e de roletes, mecanismos de manivela e engrenagens que não exigem prestações anti-desgaste ou E.P, juntas e embraiagens em banho de óleo para aplicações não automobilísticas.

## VANTAGENS PARA O CLIENTE

- Separação rápida da água que pode entrar acidentalmente no sistema, graças à excelente capacidade demulsiva do produto
- Proteção eficaz contra a ferrugem e a corrosão
- Continuidade do filme lubrificante e incompressibilidade garantidos pela capacidade de libertar rapidamente o ar retido e por uma rápida ação anti-espuma
- Compatibilidade com tipos de borracha normalmente usados em vedantes

## ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES

- Morgoil rev. 3.0 - 1999
- DIN 51506 VCL
- ISO 11158 L-HL
- DIN 51524-1 HL
- AFNOR NF E 48600 HL
- ANSI/AGMA 9005-94
- DIN 51517-2 CL
- ISO L-CKB
- BS 4231 HSC
- ISO L-DAB
- CETOP RP 91 H HL





## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidade	Típico
Aspeto	APM 27	-	límpido
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	879
Viscosidade a 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	46
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	105
Ponto de inflamação (COC)	ASTM D 92	°C	207
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	-21
Demulsibilidade a 54 °C	ASTM D 1401	minutos	15
Teste de oxidação/B	ASTM D 665	-	supera

## AVISOS

Eni Acer 46 não deve ser utilizado em sistemas que trabalham com lubrificação em condições limite, ou onde seja exigido um desempenho E.P. ou anti-desgaste.



eni