



## APLICAÇÕES

**Eni ASP C 100** é indicado para a lubrificação da maioria das ferramentas de ar comprimido, em particular martelos pneumáticos utilizados na mineração e construção, que operam em condições normais de temperatura e ferramentas de perfuração com fluxo de água.

A formulação particular do **Eni ASP C 100** garante uma excelente lubricidade e, por consequência, uma forte película lubrificante, podendo absorver pequenas quantidades de água, sem perder as suas propriedades de lubrificação.

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Aparência	ASTM E2680	-	líquido límpido
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosidade a 40°C	ASTN D 445	mm <sup>2</sup> /s	100
Índice de Viscosidade	ASTN D 2270	-	126
Ponto de Inflamação COC	ASTM D 92	°C	240
Ponto de Fluidez	ASTN D 5950	°C	-21

